

ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15

Тел./факс: +375 17 244-67-44, 258-67-51, 347-73-56, 252-54-27

Velcom: +375 29 603-88-99

E-mail: olegaero@yandex.by

www.maxaero.by



Покровной материал K-FLEX FOILGLASS





K-FLEX FOILGLASS

Покровный слой K-FLEX FOILGLASS - это защитное покрытие на основе износостойчивой стеклоткани с нанесением алюминиевой фольги. Материал предназначен для защиты теплоизоляции от механических повреждений и атмосферных осадков.

Благодаря высокопрочной основе материал отлично защищает теплоизоляционный материал и обеспечивает длительный срок эксплуатации теплоизоляционной конструкции.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Устойчивость к воздействию высоких температур
- Низкая дымообразующая способность
- Устойчив к проникновению пара и влаги
- Высокая устойчивость к маслам, нефтепродуктам и химическому воздействию

Покровный слой K-FLEX FOILGLASS рекомендуется к применению в качестве защитно-покровного слоя на объектах, расположенных в помещениях, тоннелях и на открытом воздухе.

- Защищает теплоизоляцию от влаги и влажного воздуха
- Обладает высокой механической прочностью и защищает изоляцию от механических повреждений
- Обеспечивает герметизацию волокнистой изоляции, предотвращая проникновение пыли
- Защищает изоляцию от химического воздействия

В новой линейке K-FLEX FOILGLASS представлены 2 типа материала, отличающиеся плотностью и диапазоном рабочих температур.

► **FOILGLASS**

► **FOILGLASS AD**

с самоклеящимся слоем, облегчающим процесс монтажа

K-FLEX FOILGLASS ► ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ
Температура применения, °C	от -40 до 120
Удельный вес, г/м ²	~230
Прочность сцепления алюминиевой фольги с основой, Н/м	не менее 100 или или превышает прочность фольги
Ширина, мм	1000
Длина рулона, м	25
Толщина, мкм	~200
Разрывная нагрузка продольная, не менее, Н/10 см	650
Разрывная нагрузка поперечная, не менее, Н/10 см	600
Группа воспламеняемости	B1
Группа горючести	Г1
Класс пожарной безопасности	КМ1

K-FLEX FOILGLASS AD ► ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ
Температура применения, °C	от -40 до 100
Удельный вес, г/м ²	~280
Прочность сцепления алюминиевой фольги с основой, Н/м	не менее 100 или или превышает прочность фольги
Ширина, мм	1000
Длина рулона, м	25
Толщина, мкм	~200
Разрывная нагрузка продольная, не менее, Н/10 см	650
Разрывная нагрузка поперечная, не менее, Н/10 см	600
Группа воспламеняемости	B1
Группа горючести	Г1
Класс пожарной безопасности	КМ1
Адгезия клеевого слоя к металлической поверхности, Н/25мм	22-25

