

ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСАЭРО

- Производство воздуховодов и систем вентиляции
- Клапаны противопожарные
- Клапаны дымоудаления
- Вентиляторы общепром, дымоудаления, крышные

220056, г. Минск, ул. Стариновская, 15

Тел./факс: +375 17 244-67-44, 258-67-51, 347-73-56, 252-54-27

Velcom: +375 29 603-88-99

E-mail: olegaero@yandex.by

www.maxaero.by



Ткань полиэфирная техническая фильтровальная термообработанная ТЛФТ-5-1



Техническая консультация

Ширина, см:	100±2; 110±2
Поверхностная плотность (масса 1м кв.) г/м.кв.	750±50
Число нитей на 10 см по основе:	138±2
Число нитей на 10 см по утку:	57±2
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50 х 200 мм (кГс), не менее (по основе):	900
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50 х 200 мм (кГс), не менее (по утку):	500
Удлинение при разрыве полоски ткани размером 50х200 мм, % не более (по основе):	50
Удлинение при разрыве полоски ткани размером 50х200 мм, % не более (по утку):	35
Толщина ткани, мм, не более	1,3
Температура не более °С	155
РН среды	2,5-8
Воздухопроницаемость, дм3/м2*с при Р=49 Па	49

ТУ 8378-007-00327600-2005

Ткань предназначена для использования в угольной, химической, металлургической и других отраслях промышленности.